

卡 博 特 塑 料

产 品 介 绍

PLASBLAK® XP6228C

适用于通用管材，片材，电缆料及混配料的黑色聚乙烯母粒。

PLASBLAK®XP6228C是一种以聚乙烯为基质的，专为通用管材，片材，电缆料及混配料而设计的黑色母。具有着色力高、遮盖力强等特点。

添 加 方 法:

PLASBLAK®XP6228C 具有易稀释，易混和的特点。因此很适合和塑胶树脂一起直接添加于供料漏斗中或以预先搅拌的方式将黑色母和树脂先行在滚桶或掺混机中搅拌混和。

添 加 比 率:

本色母的添加量通常是根据对最终产品中的炭黑含量及外观的要求而定。典型添加比率为2%~5%。

物 理 特 性:

性 质	数 值	测 试 方 法
载 体	PE	
颜 料	50% 炭黑	
相 溶 性	LDPE, LLDPE, HDPE, PP, 乙烯共聚物	
密 度 @23°C	1220 Kg/m ³	CTM E023
流 动 系 数 21.6Kg/190°C	20 g/10 min	CTM E005(ISO 1133)

(*)测试按照基于国际标准的卡博特测试方法 (CTM) 执行

以上数据不被作为特定的技术规格。其基本试验数据, 仅供作为本产品性质参考而已。

包 装:

PLASBLAK® XP6228C 为规则粒状，每袋净重 25KG。请存放于干燥的地方。建议储存时间不超过一年。

本《产品介绍》谨据一般经验编制，仅用来为您提供方便。本资料仅限于作为销售规格之参考，销售规格表可以索取。鉴于这里所介绍的产品的使用受到众多因素影响，本《产品介绍》对所载信息或专利侵权不作任何明确的或隐含的担保。对于产品使用所造成的任何直接或间接损失或损害，我公司不予负责。所有销售以我们的标准销售条款为准。

HEAD OFFICE Cabot SCCC Interleuvenlaan 15 I B - 3001 Leuven - Belgium Tel : +32 16 39 24 00 Fax : +32 16 39 24 44	Cabot Plastics Belgium S.A. Rue Prevochamps 78 B - 4860 Pepinster - Belgium Tel: +32 87 39 27 11 Fax: +32 87 46 98 69	Cabot Plastics Deutschland Tel: (0800) 182 40 86 Fax: (0800) 182 40 87 c/o Cabot Plastics Belgium S.A. (see address on the left)	卡博特(中国)投资有限公司 中国 上海 吴泾双柏路 558 号 邮编: 201108 电话: (86) 21- 51758800 传真 (86) 21- 6434- 5532
SALES OFFICES Cabot Plastics Hong Kong Ltd 18 Dai Kwai Street Tai Po Industrial Estate / NT Hong Kong SAR - PRC Tel: +852 2666 2666 Fax: +852 2666 0807	Cabot Latin America Division Rua do Paraíso, 148 – 5th floor Paraíso CEP 04103-000 São Paulo SP -Brazil Tel: +55 11 21 44 64 00 Fax: +55 11 32 53 00 51 Tel.: (0800) 195 959 (Customer Service)	Cabot Italiana S.p.A Zona Industriale, 4 I - 38055 Grigno (TN) - Italia Tel: +39 0461 775 211 Fax: +39 0461 765 146	

PLASBLAK®, PLASWITE®, PLASGREY®, PLASADD®, CABELEC® and CABOT® are registered trademarks of Cabot Corporation
© Cabot Corporation, MA, U.S.A. All rights reserved. 2010