

卡 博 特 塑 料

产 品 介 绍

PLASBLAK® PE2772

适用于薄膜，注塑和挤出的经济型黑色母粒。

PLASBLAK®PE2772 是新一代具有高着色力和高阻光度的经济型黑色母粒，它的高浓度是得它具有价廉物美的特性。

添加方法:

PLASBLAK®PE2772 具有易稀释,易混和的特点。因此很适合和塑胶树脂一起直接添加于供料漏斗中或以预先搅拌的方式将黑色母和树脂先行在滚桶或掺混机中搅拌混和。

添加比率:

本色母的添加量通常是根据对最终产品的性能要求而定。典型的添加比率为 3%~6%。

物理特性:

性质	数 值	测 试 方 法
载 体	PE	
颜 料	炭 黑	
相 溶 性	LDPE, LLDPE, HDPE, PP, 乙烯共聚物	
密 度 @23℃	1200kg/m ³	ISO R1183
流 动 系 数 21.6Kg/190℃	27g/10min	ISO 1133
贮存六个月之后的水分吸收	<0.3%	Cabot E008A Karl Fischer

以上所报之数据不被用作特定技术规格。其基本试验数据,仅供作为本产品性质参考而已

包 装:

PLASBLAK® PE2772 为规则粒状, 每袋净重 25KG。 请存放于干燥的地方。

本《产品介绍》谨据一般经验编制, 仅用来为您提供方便。本资料仅限于作为销售规格之参考, 销售规格表可以索取。鉴于这里所介绍的产品的使用受到众多因素影响, 本《产品介绍》对所载信息或专利侵权不作任何明确的或隐含的担保。对于产品使用所造成的任何直接或间接损失或损害, 我公司不予负责。所有销售以我们的标准销售条款为准。

HEAD OFFICE
Cabot
Interleuvenlaan 5
B-3001 Leuven - Belgium
Tel: (32) 16.39 24 00
Fax: (32) 16.39 24 44

SALES OFFICE
Cabot Plastics Ltd
Gate Street
Dukinfield SK16 4RU - England
Tel: (44) 161-934-4500
Fax: (44) 161-934 4501

Cabot Plastics Belgium S.A.
Rue E. Vandervelde 131
B-4431 Ans (Loncin) - Belgium
Tel: (32) 4-246 82 11
Fax: (32) 4-263 22 06

Cabot Italiana S.p.A
Plastics Division
Zona Industriale, 4
1-38055 Grigno (TN) - Italia
Tel: (39) 0461-765 259
Fax: (39) 0461-765 431

Cabot Plastics Deutschland
Germany
Tel: (0800) 182 40 86
Fax: (0800) 182 40 87
c/o Cabot Plastics Belgium
(see address above)

卡博特塑料香港有限公司
香港 新界
大埔工业村
大贵街 十八号
电话: (852) 2666 2666
传真: (852) 2666 0807

Cabot Plastics (Hong Kong) Ltd
Representative Office - Office Suite 10
899 Whitehorse Road - Box Hill
Victoria 3128 - Australia
Tel: (61) 3-9898 2032
Fax: (61) 3-9898 2114

Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda
Av. Joao Castaldi,88
04 517-900 Sao Paulo, SP
Brasil
Tel: (55) 11 536 0388
Fax: (55) 11 542 6037

卡博特公司上海办事处
中国 上海
淮海中路 381 号
中环广场 606~617 室
电话: (86) 21-5382 0534
传真: (86) 21-5382 7782

PLASBLAK®, PLASWITE®, PLASGREY®
PLASADD®, PLASTECH(TM),
CABELEC®, RAINBOW® and CABOT®
are trademarks of Cabot Corporation