

卡 博 特 塑 料

产 品 介 绍

PLASBLAK® XP6252A

适用于土工格栅及其它有耐候性要求应用的黑色聚丙烯母粒。

PLASBLAK®XP6252A 是一种以聚丙烯为基质，为聚丙烯土工格栅以及其它同样对耐候性和着色力要求高的聚丙烯应用而设计的黑色母粒。PLASBLAK®XP6252A 具有良好的分散性和稀释性，与其他普通聚丙烯母粒相比，它还具有炭黑含量较高的特点。

添 加 方 法:

PLASBLAK®XP6252A 具有易稀释,易混和的特点。因此很适合和塑胶树脂一起直接添加于供料漏斗中或以预先搅拌的方式将黑色母和树脂先行在滚桶或掺混机中搅拌混和。

添 加 比 率:

本色母的添加量通常是根据对最终产品的性能要求而定。典型的添加比率为 4.5%~5.5%。

物 理 特 性:

性质	数值	测试方法
载体	PP	
颜料	45% 耐候性炭黑	
相溶性	PP	
密度 @23°C	1160kg/m ³	CTM E023
流动系数 10Kg/230°C	2g/10min	CTM E005(ISO 1133)

(*)测试按照基于国际标准的卡博特测试方法 (CTM) 执行

以上数据不被作为特定的技术规格。其基本试验数据, 仅供作为本产品性质参考而已。

包 装:

PLASBLAK® XP6252A 为规则粒状, 每袋净重 25KG。请存放于干燥的地方。建议储存时间不超过一年。

本《产品介绍》谨据一般经验编制, 仅用来为您提供方便。本资料仅限于作为销售规格之参考, 销售规格表可以索取。鉴于这里所介绍的产品的使用受到众多因素影响, 本《产品介绍》对所载信息或专利侵权不作任何明确的或隐含的担保。对于产品使用所造成的任何直接或间接损失或损害, 我公司不予负责。所有销售以我们的标准销售条款为准。

HEAD OFFICE Cabot SCCC Interleuvenlaan 15 I B - 3001 Leuven - Belgium Tel : +32 16 39 24 00 Fax : +32 16 39 24 44	Cabot Plastics Belgium S.A. Rue Prevochamps 78 B - 4860 Pepinster - Belgium Tel: +32 87 39 27 11 Fax: +32 87 46 98 69	Cabot Plastics Deutschland Tel: (0800) 182 40 86 Fax: (0800) 182 40 87 c/o Cabot Plastics Belgium S.A. (see address on the left)	卡博特(中国)投资有限公 司 中国 上海 吴泾双柏路 558 号 邮编: 201108 电话: (86) 21- 6434- 7766 传真 (86) 21- 6434- 5532
SALES OFFICES Cabot Plastics Hong Kong Ltd 18 Dai Kwai Street Tai Po Industrial Estate / NT Hong Kong SAR - PRC Tel: +852 2666 2666 Fax: +852 2666 0807	Cabot Latin America Division Rua do Paraíso, 148 – 5th floor Paraíso CEP 04103-000 São Paulo SP -Brazil Tel: +55 11 21 44 64 00 Fax: +55 11 32 53 00 51 Tel.: (0800) 195 959 (Customer Service)	Cabot Italiana S.p.A Zona Industriale, 4 I - 38055 Grigno (TN) - Italia Tel: +39 0461 775 211 Fax: +39 0461 765 146	

PLASBLAK®, PLASWITE®, PLASGREY®, PLASADD®, CABELECC® and CABOT® are registered trademarks of Cabot Corporation
© Cabot Corporation, MA, U.S.A. All rights reserved. 2010