

# 卡 博 特 塑 料

## 产 品 介 绍

### PLASBLAK® PE4861

应用于薄膜、板材、和模塑的黑色聚乙烯色母粒。

PLASBLAK®PE4861专为一般用途薄膜，板材和模塑而设计。

该产品符合欧盟对于食品接触用塑料之规定，可应用于食品接触领域。

添加方法:

PLASBLAK®PE4861具有易稀释，易混和的特点。因此适用于直接添加在自动供料装置中或以预先搅拌的方式添加。

添加比率:

本色母的添加量通常是最终产品的外观和对炭黑浓度的要求而定。典型的添加量为2%—5%。（在农地膜中的添加量为8%~25%）

物理特性:

性质	数值	测试方法
载体	PE	
颜料	炭黑	
相溶性	LDPE, LLDPE, HDPE , PP, 乙烯共聚物	
密度 @23℃	1220kg/m3	CTM E023
流动系数21.6Kg/190℃	55g/10min	CTM E005 (ISO 1133)

测试按照基于国际标准的卡博特测试方法（CTM）执行

以上所报之数据不被用作特定技术规格。其基本试验数据,仅供作为本产品性质参考而已。

包装:

PLASBLAK®PE4861为规则粒状,每袋净重25KG。请存放于干燥的地方。

本《产品介绍》仅作参考为您提供方便。对所载信息或任何相关产品不作任何明确或隐含的担保。本《产品介绍》可能有不准确、错误或遗漏之处，卡博特声明不作任何明确或隐含的保证，包括用于商业或特殊用途的此类信息、产品或知识产权的侵犯，对于使用或依靠该产品介绍或任何相关产品所造成的任何损失，卡博特不负任何责任并不承担相应义务。